

SESSION 2021

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  
PLASTIQUES ET COMPOSITES

**Sciences et Technologie**

Dossier Ressources

Ce sujet est composé de 2 parties :

- Le présent « dossier ressources » qui comporte **14** pages numérotées de **1/14** à **14/14**
- Le « dossier réponses » qui comporte **16** pages numérotées de **1/16** à **16/16**

**Veillez vérifier le nombre de pages avant de composer.**

**Matériel autorisé**

L'usage de la calculatrice **avec le mode examen activé** est autorisé.

L'usage de la calculatrice **sans mémoire**, « type collègue », est autorisé.

Aucun document n'est autorisé.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 1/14

# SOMMAIRE

Intitulé	Page
Formulaire	2
Dossier définition technique	3 à 5
Fiche technique résine Enydyne	6
Diagramme de la réactivité de la résine	7
Fiche toxicologique PMEC	8 et 9
Fiche technique renfort quadriaxial (EQX 1500)	10
Poignée Normandie	11
Instruction fabrication injection	12
Caractéristiques techniques presse	13
Fiches matières Campus	14

## FORMULAIRE

### Calcul d'une force :

$$F = P \times S$$

F : Force daN

P : Pression daN/cm<sup>2</sup> (1 bar = 1 daN/cm<sup>2</sup>)

S : Surface cm<sup>2</sup>

### Calcul du volume d'un cylindre :

V = hauteur x base = hauteur x  $\pi r^2$

r : rayon du cylindre

### Calcul du volume d'une pièce :

$$V = M / mv$$

V : volume de la pièce en cm<sup>3</sup>

M : masse de la pièce en grammes

mv : masse volumique en g / cm<sup>3</sup>

### Calcul du volume à chaud :


Volume à chaud = volume à froid / coefficient de rétractation.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 2/14

# DOSSIER DE DÉFINITION TECHNIQUE


## Porte d'échappée de cabine passager VLI Plastima-Composites

L'entreprise Plastima fabrique des cabines passagers qui se positionnent sur des barges, et servent au transfert des militaires. L'étude portera sur la porte d'échappée.



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 3/14

## Porte d'échappée :




- ✓ La porte de 706 x 1155 x 34 est en saillie de 20 mm de la façade.



BACCALURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 4/14

### Coupe de la porte :



### Composition de la porte :

- ✓ Gelcoat qualité Marine = ISO NPG. Gris Marine Nationale RAL 7040.
- ✓ Moulage contact Mat 300 gr/m<sup>2</sup>
- ✓ Drapage EQX 1500 gr/m<sup>2</sup>
- ✓ Cadre « SIPO » 60x 120 en périphérie (bois exotique léger et stable).
- ✓ Drapage EQX 1500 gr/m<sup>2</sup>
- ✓ Topcoat blanc
- ✓ 2 Charnières 50/10° pour ouverture > 90°.
- ✓ Joint caoutchouc adhésif en périphérie
- ✓ 2 Poignées Fléau de verrouillage intérieur
- ✓ 1 poignée fixe extérieure de porte d'échappée (poignée Normandie)

### Fabrication de la porte :

Dans un premier temps le moule est gelcoaté puis on dépose un mat par la technique du moulage au contact. Dans un second temps le reste de la pièce est réalisé par la technique de l'infusion de résine (résine ENEDYNE i 98992A).

On utilise 4.5 kg de résine par porte.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 5/14



## ENYDYNE® I 98992 A

### Résine polyester insaturé

Version : Février 2013

#### Forme de présentation

Résine liquide limpide de couleur verdâtre

#### Caractères principaux de la résine

Résine polyester insaturé DCPD  
Préaccélérée- Basse viscosité - Faible exothermie  
Très bon pouvoir mouillant des renforts et des charges  
Réduction du marquage des renforts

#### Mode de transformation principal

RTM

#### Autre mode de transformation possible

#### Autre application possible

Nautisme

#### Principale application

Pièces industrielles

#### Précautions de manipulation

Veillez vous référer à la FDS de la résine disponible sur notre site internet [www.ccpcomposites.com](http://www.ccpcomposites.com)

#### Durée d'utilisation et de stockage

- Stockage à l'abri de la lumière à une température inférieure à 30°C, emballage non ouvert.  
- La Date Limite d'Utilisation (D.L.U.) peut être réduite si la résine est exposée à de plus fortes températures.  
- A utiliser avant la DLU indiqué sur le contenant.  
Pour le vrac la DLU est de 3 mois à partir de la date d'expédition


Caractéristiques, Méthodes et Conditions	Valeurs (Valeurs moyennes connues à la date du présent document)
<b>Physiques</b>	
-Masse volumique à 20°C	1.12 g/cm <sup>3</sup>
-Viscosité (dPa.s) : V23	Brookfield à 23°C
M1V50 :	1.1 – 1.3
-Extrait sec (%) : PC53	52 -56
-Réactivité :	
Méthode :	R127 (100g)
Température d'essai :	23°C
Système catalytique :	2 % P MEC 50
Temps de gel :	2 h – 2 h 30 min
Temps de pic :	2 h 30 min – 3 h 30 min
Température de pic :	=< 45°C
<b>Propriétés mécaniques</b> (Propriétés de la résine durcie non renforcée)	
<b>Recuit (16 h à 40°C + 2 h à 90°C)</b>	
<b>-Traction ISO 527 (1999)</b>	
- Module d'élasticité (MPa) :	4065
-Contrainte de rupture (MPa) :	51.8
-Allongement à la rupture (%) :	2.1
<b>-Flexion ISO 178 (2003)</b>	
-Contrainte de rupture (MPa) :	100
-Module d'élasticité (MPa) :	3037
<b>Thermomécanique</b> (Propriétés de la résine durcie non renforcée)	
<b>-HDT ISO 75-2 A (1999) (°C) :</b>	91 (2h à 120°C)

CCP Composites · 16-32 rue Henri Regnault · La Défense 6 · 92400 Courbevoie · France  
Tél. +33 1 47 96 98 50 · Fax +33 1 47 96 99 81 · [www.ccpcomposites.com](http://www.ccpcomposites.com) · [infos@ccpcomposites.com](mailto:infos@ccpcomposites.com)

Les renseignements contenus dans cette notice sont le résultat de nos études et de notre expérience. Ils sont destinés à servir de guide dans l'utilisation de nos produits et ne doivent pas être considérés comme des limites de spécifications. Ils ne sauraient engager notre responsabilité, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 6/14

## DIAGRAMME DE LA RÉACTIVITE DE LA RÉSINE :



Tx de P MEC : Taux de Peroxyde de méthyléthylcétone

BACCALaurÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 7/14

# FICHE TOXICOLOGIQUE PMEC (1/2)

## Peroxyde de méthyléthylcétone commercial

Fiche toxicologique synthétique n°50

Pour plus d'information se référer à la fiche toxicologique complète.

### Substance(s)

Formule Chimique	Nom	Numéro CAS	Numéro CE	Synonymes
C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> O <sub>4</sub>	Peroxyde de méthyléthylcétone commercial	1338-23-4	215-661-2	Peroxyde de 2-butanone

### PEROXYDE DE MÉTHYLÉTHYLÉTONE

- Cette substance doit être étiquetée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 dit "règlement CLP".

215-661-2

### Méthodes de détection et de détermination dans l'air

Une méthode est proposée pour le prélèvement et le dosage du peroxyde de méthyléthylcétone dans l'air : prélèvement au travers d'un tube rempli d'un support adsorbant (résine Amberlite® XAD® -4). La désorption est réalisée à l'aide de 2-propanol. Le peroxyde de méthyléthylcétone monomère et/ou dimère est dosé par chromatographie en phase liquide avec détection par UV après dérivation post-colonne à chaud par un mélange iodure de sodium/acide acétique. La norme NF X 43-267 : 2014 est applicable à la substance.

### Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) dans l'air des lieux de travail ont été établies pour le peroxyde de méthyléthylcétone.

Substance	PAYS	VME (ppm)	VME (mg/m <sup>3</sup> )
Peroxyde de méthyléthylcétone	France (circulaire - 1987)	0,2	1,5
Peroxyde de méthyléthylcétone	États-Unis (ACGIH-2001)	0,2	1,5

### Pathologie - Toxicologie

#### Toxicocinétique - Métabolisme

Pas de donnée disponible.

#### Toxicité expérimentale

#### Toxicité aiguë

L'inhalation du peroxyde de méthyléthylcétone produit une dépression du système nerveux central et une irritation des voies respiratoires. L'application cutanée est la cause d'une atteinte sévère et souvent retardée. Des lésions graves des yeux sont observées.

#### Toxicité subchronique, chronique

L'exposition répétée provoque une altération de l'état général et des lésions hépatiques mineures.

#### Effets génotoxiques

Les données dans ces domaines sont trop parcellaires pour pouvoir conclure sur ces effets.

BACCALURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 8/14

# FICHE TOXICOLOGIQUE PMEC (2/2)

## Effets cancérigènes

Les données dans ces domaines sont trop parcellaires pour pouvoir conclure sur ces effets.

## Effets sur la reproduction

Les données dans ces domaines sont trop parcellaires pour pouvoir conclure sur ces effets.

## Toxicité sur l'Homme

Les effets sont essentiellement liés à son pouvoir fortement irritant, à la fois sur la peau et surtout sur les muqueuses oculaires. En cas d'exposition répétée, des eczémas allergiques sont décrits.

## Recommandations

En raison du danger d'incendie et d'explosion d'une part, de la gravité des risques d'atteinte oculaire d'autre part, des mesures de prévention sévères s'imposent lorsqu'on est amené à stocker ou à manipuler du peroxyde de méthyléthylcétone.

## Stockage

- Il s'effectuera dans des locaux spéciaux construits en matériaux non combustibles et légers (pour amortir les effets de l'explosion en cas de décomposition imprévue). Ces locaux seront maintenus à une température inférieure à 25 °C ; ils seront bien ventilés et séparés de toute autre construction ou installation. Le matériel électrique, éclairage compris, sera conforme à la réglementation en vigueur.
- Les récipients doivent être tenus à l'abri des rayons solaires et de toute source d'ignition (allumettes, cigarettes, étincelles, surfaces métalliques chauffées...). Les autres produits chimiques - notamment les accélérateurs de polymérisation - doivent être proscrits des lieux de stockage.
- Les récipients doivent porter la date d'entrée au magasin ; ils doivent être rangés par ordre d'arrivée de manière à toujours utiliser les plus anciens.
- Le produit sera toujours stocké dans son emballage d'origine et ne sera jamais transvasé à l'intérieur des locaux de stockage. Les récipients seront convenablement étiquetés et conservés bien fermés pour éviter toute contamination et, le cas échéant, l'évaporation du solvant.

## Manipulation

- Éviter les manipulations brutales et les chocs.
- Éviter le contact direct avec le produit. Des vêtements de protection, des gants (en Butyl, néoprène ou Viton<sup>®</sup>) et des lunettes de sécurité seront mis à la disposition du personnel. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés fréquemment.
- Prévoir des douches et des fontaines oculaires à proximité des postes de travail.
- N'utiliser le produit que dans des locaux convenablement ventilés.
- Bannir les appareils susceptibles de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique, de même que les instruments et les vêtements susceptibles de générer de l'électricité statique.
- Ne jamais ajouter le produit dans des solvants, des monomères ou des réacteurs chauds.
- Ne jamais mélanger directement le peroxyde et un accélérateur avant que n'ait été effectuée la dilution avec d'autres composants de la résine.
- Lorsqu'on mesure les quantités nécessaires de peroxyde et d'accélérateur, nettoyer soigneusement après chaque emploi l'instrument de mesure ou, mieux encore, employer des instruments de mesure séparés pour chaque matière utilisée. Il s'est déjà produit des accidents dus à une violente décomposition du peroxyde par des
- Recueillir prudemment et le plus vite possible le peroxyde répandu accidentellement (rupture d'emballage par exemple). Absorber les liquides avec une grande quantité de vermiculite ou de sable et détruire sans délai le mélange absorbant-peroxyde. Ne pas conserver ce mélange dans un récipient clos.
- La destruction des déchets de peroxyde de méthyléthylcétone est une opération délicate. Elle peut se faire par incinération à l'air libre, par petites quantités de l'ordre du kilogramme. On peut également décomposer le peroxyde en le versant très lentement, avec agitation constante, dans dix fois son poids d'une solution de soude à 10 %. Après un contact de 24 heures et après dilution, puis neutralisation, on peut rejeter le tout à l'égout. Dans tous les cas, traiter les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation (traitement dans l'entreprise ou dans un centre spécialisé).

## Conduite médicale à tenir

- Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles.
- Il sera recommandé aux porteurs de lunettes de contact d'utiliser de préférence des verres correcteurs au cours de leur travail. On insistera sur l'utilité de porter des lunettes de sécurité ou des écrans faciaux.
- Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison régional ou des services de secours médicalisés d'urgence.
- En cas de contact cutané, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés. Si la contamination est étendue ou prolongée et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, consulter un médecin.
- En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Consulter systématiquement un ophtalmologiste, même s'il n'existe pas d'emblée de signes de gravité.
- En cas d'inhalation de vapeurs ou d'aérosols, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Faire appel à un médecin qui jugera de la nécessité d'un transfert en milieu hospitalier pour bilan des lésions, surveillance et traitement symptomatique si nécessaire.
- En cas d'ingestion, noter la quantité ingérée, l'heure de l'accident et les symptômes éventuellement observés. Faire transférer en milieu hospitalier pour bilan des lésions, surveillance et traitement symptomatique si nécessaire.
- Dans les deux cas précédents, placer la victime en position latérale de sécurité si elle est inconsciente et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation.

BACCALURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 9/14

# FICHE TECHNIQUE RENFORT QUADRIAXIAL EQX1500



## FICHE TECHNIQUE

### QUADRIAXIAL 1500 EQX1500

PRODUCT NAME <b>EQX1500</b>	Code <b>01600001500</b>
Quadriaxial fabric 0° +45° 90° -45° in "E" glass	

layers	angle	fiber	plan	tex	areal weight	areal weight
	tolerance				gr/m <sup>2</sup>	tolerance
0°	± 1°	PPG Roving 2002 or equivalent	L4	1200 - 2400	378	± 3 %
+ 45°	± 1°	PPG Roving 2002 or equivalent	L4	300 - 600	377	± 3 %
90°	± 1°	PPG Roving 2002 or equivalent	L4	1200	372	± 3 %
- 45°	± 1°	PPG Roving 2002 or equivalent	L4	300 - 600	377	± 3 %
0°	-	polyester	L4	7,8	9	± 3 %
		TOTAL gr/m <sup>2</sup>	-	-	1513	± 3 %

#### Characteristics for fabric

lunghezza rotolo - standard roll length:	mtl 50 ± 1 mtl
larghezza rotolo - standard roll width:	mm 1270 ± 10 mm
peso netto rotolo - net roll weight:	Kg. 96 ± 3 %
tolleranza sulla grammatura - areal weight tolerance:	± 3 % ( ± 45 gr/m <sup>2</sup> )
grammatura teorica - theoretical areal weight:	gr/m <sup>2</sup> 1513
identificazione rotolo - ident roll:	<b>EQX1500</b>
tipo di legatura - knitting type:	tricot
filo di legatura - stitch yarn:	polyester, texturated, 7,8 tex

#### Characteristics for filament yarn

tipo fibra - type:	PPG Roving 2002
binder content:	0.55 - 0.65 % ( nominal )
produttore - manufacturer:	PPG Industries
densità volumetrica - volumetric density:	gr/cm <sup>3</sup> 2.59 - 2.62
diamentro filamento - filament diameter:	µm 12 - µm 14 - µm 17
resistenza a trazione - tensile strength:	Mpa 1900 - 2400 ( ASTM D-2343 ) *
modulo a trazione - tensile modulus:	Gpa 69 - 76 ( ASTM D-2343 ) *
allungamento a rottura - elongation at break:	3.5 - 4 %

\* Determined from resin impregnated rovings according to ASTM D-2343

Fregona li 26/01/12

BACCALURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 10/14

# POIGNÉE NORMANDIE

## Poignée Normandie

en plastique haute résistance


Pièce en techno-plastique polyamide renforcé de fibres de verre de surface mate, grainage fin, excellente résistance aux chocs et à la traction. Couleur standard noire. Autres couleurs sur demande, minimum 2 000 pièces.

**Fixation**, cette poignée, unique en son genre, peut s'adapter à des entr'axes variables.  
2 cache-vis à commander séparément rendent sa fixation invisible.  
2 socles à commander séparément, réhaussent la poignée.

**Utilisation** de  $-50^{\circ}$  à  $+130^{\circ}$  Celsius, excellente résistance aux produits chimiques, aux intempéries et aux lubrifiants chauds.

**Traction maximale applicable** supérieure à 1200 Newtons (120 kg/force).

Les caches et réhausses sont à commander séparément.



### Accessoires

Référence de la poignée	le cache Référence	la réhausse Référence
6900	6920	6922 (15 mm)
6901	6921	6923 (20 mm)
6902	6921	6923 (20 mm)

le cache et la réhausse sont à commander en **double** pour les deux extrémités

### Poignée Normandie en plastique haute résistance

Entr'axe MA	Fixation	L	L1	H	H1	B	h1	h2	d	C	SW	F(N)	sans fixation Référence	g	Lot
de 90 à 94	M6	110	72,5	36	30	21	12	5	6,5	6	10/10	1200	6900	28	10 pcs
de 112 à 118	M8	137	92,5	42	35	26	13,5	5	8,5	7	13/13	1200	6901	37	10 pcs
de 126 à 132	M8	151	106,5	42	35	26	13,5	5	8,5	7	13/13	1500	6902	45	10 pcs

Tel 33 (0)1 40 12 68 74

**BOUTET**

www.boutet.fr

227

Catalogue 2008

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 11/14

## INSTRUCTION DE FABRICATION INJECTION

**PIECE** : Poignée Normandie

**Presse** : Arburg 320C  
Golden Edition 500-100 Vis  
30mm

N° moule : 30

Masse de la moulée : 45g

Temps de cycle : 36sec

### PÉRIPHERIQUES NÉCESSAIRES :

**un thermorégulateur, un alimentateur matière, un appareil de séchage matière**

### MATIÈRE

Désignation : PA 6 Réf. commercial : **technyl C218 V30**

Couleur : noire Etuvage : Tps 4h T° : 90°C

Conditionnement : SAC 25kg

### CONDITIONNEMENT DES PIÈCES

**En vrac dans des cartons: 50 poignées par carton**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRESSE :

## Caractéristiques techniques

## 320 C GOLDEN EDITION

Unité de fermeture		320 C GOLDEN EDITION	
avec force de fermeture	maxi kN	500	
Force   course d'ouverture	maxi kN   mm	130   350	
Épaisseur du moule fixe   variable	mini mm	200   ---	
Distance plateau fixe   variable	maxi mm	550   ---	
Passage entre colonnes (l x h)	mm	320 x 320	
Plateaux de bridage (l x h)	maxi mm	446 x 446	
Poids du demi-moule mobile	maxi kg	180	
Force   course d'éjection	maxi kN   mm	30   125	
Temps cycle à vide EUROMAP <sup>2</sup>	mini s - mm	1,3 - 224	

Unité d'injection		100			170		
avec diamètre de la vis	mm	20	25	30	25	30	35
Rapport de vis	L/D	25	20	16,7	24	20	17
Course de la vis	maxi mm	100			120		
Cylindrée unitaire	maxi cm <sup>3</sup>	31	49	71	59	85	115
Poids injectable	maxi g PS	29	45	65	54	77	105
Débit de matière	maxi kg/h PS	5,5	8	9,5	10	13,5	16
	maxi kg/h PA6.6	2,8	4	4,9	5	7	8
Pression d'injection	maxi bar	2500	2000	1390	2500	2000	1470
Pression de maintien	maxi bar	2500	2000	1390	2500	2000	1470
Débit d'injection <sup>2</sup>	maxi cm <sup>3</sup> /s	64	100	146	66	96	132
Vitesse circonférentielle de la vis <sup>2</sup>	maxi m/min	28	35	42	35	42	49
Couple de rotation de la vis	maxi Nm	120	150	180	210	250	290
Force d'appui   course de recul buse	maxi kN   mm	50   180			50   210		
Puissance   zones de chauffage	kW	4,9   5			9,4   5		
Trémie	l	50			50		

Entraînement et raccordement		2 pompes	
avec unité d'injection		100	170
Poids net de la machine	kg	2250	2300
Niv. press. acoust. d'émis.   Incertitude <sup>4</sup>	dB(A)	68   3	
Remplissage d'huile	l	165	
Puissance d'entraînement <sup>2</sup>	maxi kW	11	11
Branchement électrique <sup>3</sup>	kW	19	22
	Total	A	63
	Machine	A	---
	Chauffage	A	---
Raccordement d'eau de refroidissement	maxi °C	30	
	mini Δp bar	1,5   DN 25	

### Type de machine

avec désignation de taille EUROMAP <sup>1</sup>

320 C GOLDEN EDITION 500-100 | 170

Toutes les informations se réfèrent à la version de base de la machine. Écarts possibles selon les variantes, les réglages de processus et le type de matière. Selon l'entraînement, certaines combinaisons peuvent être incompatibles, p. ex. la pression d'injection maxi et le débit d'injection maxi.

- 1) Force de fermeture (kN) - taille de l'unité d'injection = cylindrée maxi (cm<sup>3</sup>) x pression d'injection maxi (kbar)
  - 2) Indications fonction de la version d'entraînement / conception de l'entraînement.
  - 3) Indications données pour une alimentation de 400 V/50 Hz.
  - 4) Plus d'infos dans le mode d'emploi.
- [ ] Les indications s'appliquent à un équipement alternatif.

BACCALURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 13/14

## FICHES MATIÈRES (CAMPUS) :

	Technyl® C 218 V15 PA6-GF15 Solvay Engineering Plastics	Technyl® C 218 V30 PA6-GF30 Solvay Engineering Plastics	Technyl® C 218 V45 PA6-GF45 Solvay Engineering Plastics	
<b>Propriétés mécaniques</b>	sec cond	sec cond	sec cond	Unité
Module en traction	6100 2900	9600 6200	14400 9900	MPa
Contrainte à la rupture	120 -	190 -	220 -	MPa
Déformation à la rupture	4 -	3.8 -	3 -	%
Résistance au choc Charpy, +23°C	42 -	92 -	90 -	kJ/m <sup>2</sup>
Résistance au choc Charpy, +23°C	5.5 -	15 -	16 -	kJ/m <sup>2</sup>
<b>Propriétés thermiques</b>	sec cond	sec cond	sec cond	Unité
Température de fusion, 10°C/min	222 *	222 *	222 *	°C
Température de transition vitreuse, 10°C/min	55 *	55 *	- *	°C
Température de fléchissement s/chrg, 1.80 MPa	180 *	205 *	210 *	°C
Température de fléchissement s/chrg, 0.45 MPa	205 *	217 *	- *	°C
Coeffic. de dilatation therm. linéique, parallèle	42 *	32 *	- *	E-6/K
Inflammabilité pr. épaisseur h	HB *	HB *	- *	class
Épaisseur de l'éprouvette	1.6 *	1.6 *	- *	mm
<b>Propriétés électriques</b>	sec cond	sec cond	sec cond	Unité
Permittivité relative, 1MHz	3.8 4.5	3.8 4.5	- -	-
Facteur de pertes, 1MHz	200 -	200 -	- -	E-4
Résistivité transversale	1E13 1E9	1E13 1E9	- -	Ohm*m
Résistivité superficielle	* 1E11	* 1E11	* -	Ohm
Rigidité diélectrique	- 22	- 22	- -	kV/mm
Indice de résistance au cheminement	475 -	475 -	- -	-
<b>Propriétés diverses</b>	sec cond	sec cond	sec cond	Unité
Absorption d'eau	- *	- *	0.7 *	%
Absorption d'humidité	2.55 *	2.1 *	- *	%
Masse volumique	1220 -	1350 -	1470 -	kg/m <sup>3</sup>

Created: 2017-05-18 Source: <http://www.campusplastics.com> - Toutes les données CAMPUS font partie de la limitation de garantie et de responsabilité du producteur.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	<b>Dossier Ressources</b>	SESSION 2021
Épreuve : E2 – Sciences et technologie	Code : 2106-PC ST - 1	Page : 14/14