

DETERMINATION DE LA DETERIORATION DE L'EPROUVETTE**PROCES VERBAL**

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la résistance à l'abrasion des cuirs par la méthode Martindale NF EN ISO 12947-2 (d'avril 1999).

<p>Matériel :</p> <p><input type="checkbox"/> martindale</p> <p><input type="checkbox"/> découpoirs : Ø 140mm Ø 38mm</p> <p><input type="checkbox"/> loupe</p> <p><input type="checkbox"/> NF EN ISO 12947-2</p>	<p>Echantillon :</p>
<p style="text-align: center;">CONDITIONS D'ESSAI</p>	<p style="text-align: center;">MATERIAU</p>
<p>Conditions atmosphériques :</p> <p><input type="checkbox"/> atmosphère tempérée</p> <p><input type="checkbox"/> atmosphère tropicale</p> <p>Nombre d'éprouvette : 3</p> <p>Dimension des éprouvettes : disque de Ø 38mm</p> <p>Etoffe abrasive :</p> <p>Dimension des étoffes abrasives : disque de Ø 140mm</p> <p>Masse des éléments de charge :</p> <p><input type="checkbox"/> 9 Kpa</p> <p>Expression des résultats :</p> <p>Détermination de l'intervalle d'essai d'après le nombre de frottement obtenu lors de la détérioration de l'éprouvette.</p>	<p>Référence :</p> <p>Appellation commerciale :</p> <p>Coloris :</p> <p>Grain :</p> <p>Finissage (s) :</p>
<p>Intervalle d'essai :</p> <p><input type="checkbox"/> a jusqu'à 5 000 frottements prévus, avec un intervalle d'essai tous les 1 000 frottements.</p> <p><input type="checkbox"/> b de 5 000 à 20 000 frottements prévus, avec un intervalle d'essai tous les 2 000 frottements.</p>	

	Essai n°1	Essai n°2	Essai n°3
Nombre de frottements			
Intervalle d'essai			

Conclusion :

DETERMINATION DE LA SOLIDITE DES TEINTURES A LA GOUTTE D'EAU

PROCES VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la solidité des teintures d'un cuir à la goutte d'eau NF EN ISO 15700 (de février 2001).

Matériel : <input type="checkbox"/> pipette <input type="checkbox"/> eau distillée <input type="checkbox"/> papier filtre ou buvard <input type="checkbox"/> minuteur <input type="checkbox"/> réglet <input type="checkbox"/> cutter <input type="checkbox"/> échelle de gris <input type="checkbox"/> NF EN ISO 15700	Echantillon :
CONDITIONS D'ESSAI	MATERIAU
Conditions atmosphériques : <input type="checkbox"/> atmosphère tempérée <input type="checkbox"/> atmosphère tropicale Nombre d'éprouvette : 1 Dimension de l'éprouvette : 100 x 50 mm Expression des résultats : A l'œil : évaluation des effets physiques. Par cotation en comparaison avec NORMES « ECHELLES » des GRIS : <ul style="list-style-type: none">Dégradation sur la matière testée : ISO 105 A02	Référence : Appellation commerciale : Coloris : Grain : Finissage (s) :
Essai réalisé: <input type="checkbox"/> Sur matériau côté "fleur". <input type="checkbox"/> Sur matériau côté "chair".	Code aspect de la couleur : AAC : Aucune altération de la couleur LCC : Léger changement de couleur CCI : Changement de couleur important

ESSAI après 30 min		Etendue de l'effet		
		Léger	Modérer	Intense
Effets physiques	Auréole			
	Gonflement			
	Perte de lustre			

ESSAI après 16 h	Avant manipulation	Après manipulation
Aspect de la couleur		
Indice de cotation		

Conclusion :

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE

PROCES VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la masse volumique apparente des cuirs NF EN ISO 2420 (de novembre 2003).

<p>Matériel :</p> <p><input type="checkbox"/> balance à 0.001g près <input type="checkbox"/> micromètre <input type="checkbox"/> emporte-pièce <input type="checkbox"/> pied à coulisse vernier</p> <p><input type="checkbox"/> NF EN ISO 2420</p>	<p>Echantillon :</p>
CONDITIONS D'ESSAI	MATERIAU
<p>Conditions atmosphériques :</p> <p><input type="checkbox"/> atmosphère tempérée <input type="checkbox"/> atmosphère tropicale</p> <p>Nombre d'éprouvette : 3 Dimension des éprouvettes : disques Ø 70 mm Expression des résultats : Calcul de la masse volumique apparente, D_a, exprimée en g par cm³ pour chaque éprouvette selon la formule.</p>	<p>Référence :</p> <p>Appellation commerciale :</p> <p>Coloris :</p> <p>Grain :</p> <p>Finissage (s) :</p>
<p>Formule :</p> $D_a = \frac{1273 \times m}{e \times d^2}$	<p>e : épaisseur en millimètre de l'éprouvette. d : diamètre en millimètre de l'éprouvette. m : masse de l'éprouvette en g. Masse volumique moyenne : $\Sigma D_a/3$</p>

EPAISSEUR DE L'ÉPROUVETTE					Essai	DIAMÈTRE DE L'ÉPROUVETTE				
A	B	C	O	MOYENNE : \bar{X}		Côté fleur		Côté chair		MOYENNE : \bar{X}
						d1	d2	d1	d2	
					1					
					2					
					3					

ESSAI	EPAISSEUR	DIAMÈTRE	MASSE en g	MASSE VOLUMIQUE
1				
2				
3				

MOYENNE MASSE VOLUMIQUE (g/cm³)	
---	--

Conclusion :